

YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

TEST REPORT

우 404-817 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-055058

접 수 일 자 : 2014년 09월 22일

대 표 자 : 황영식

시험완료일자 : 2014년 09월 29일

업 체 명 : (주)세경전기통신

주 소 : 경기도 광주시 벼루개길42번길 3-28(태전동)

시 료 명 : 비닐 바인드 선

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
치수(강선외경)	mm	-	1.02	KS B 5202 : 2008(정밀도 : 0.001 mm)
치수(피복외경)	mm	-	1.97	KS B 5202 : 2008(정밀도 : 0.001 mm)
절단하중	N	-	276	만능재료시험기(SHIMADZU AG-X)
중심도체와 절연체의 밀착성	N	-	71	만능재료시험기(SHIMADZU AG-X)
인장하중	N	-	41.7	의뢰자제시규격(*)
신장률	%	-	165	의뢰자제시규격(*)
노화시험((100±1) °C, 48 h)	-	-	-	의뢰자제시규격(*)
-인장하중 변화율	%	-	3	의뢰자제시규격(*)
-신장률 변화율	%	-	-16	의뢰자제시규격(*)
내한성시험(-15 °C)	-	-	이상없음	의뢰자제시규격(*)

(*) 의뢰자제시규격 : 기술규격서 비닐바인드선

시험편 : 도체를 제외한 외피 제품 상태(아령형 채취 불가), 물림거리 : 50 mm

* 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시험방법에 의한 시험결과를 포함하고 있습니다.
4. 이 성적서는 원본(등본 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Heo Kiyoung

작성자 : 허기영
Tel : 032-570-9735


Seung-Ho Jung

기술책임자 : 정승호
E-mail : shjung@ktr.or.kr

2014년 09월 29일



한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code